

Categorie di classificazione VEH:

Categoria	Percentuali delle rispettive classi	
	A	B
VEH A	100%	-
VEH Top	60%	40%
VEH AB	30%	70%
VEH B	-	100%

§15 Caratteristiche per la classificazione di merci piallate per l'uso in interni (pareti/soffitti/pavimenti)

(1) Le caratteristiche per la classificazione sono applicabili per i seguenti tipi di legni di conifere: abete rosso, abete bianco, pino, larice, douglasia, abbreviati come segue:

AR.....Abete rosso
AB.....Abete bianco
P.....Pino
L.....Larice
D.....Douglasia

(2) Per le merci piallate in legno di latifoglie vengono applicate per analogia le seguenti norme:
 EN 14951
 EN 13629

(3) Provenienza: europea, siberiana, nordica

Aprile, 2016

pagina 2/3

VEH A	VEH B
Nodi	
<p>✓ ammessi nodi aderenti sani in numero illimitato AR/AB: dimensione max. 25% della larghezza della tavola o tavola profilata. Nodi fissi di diametro massimo pari a 15 mm. P/D: dimensione max. 10% della larghezza della tavola +30 mm. Nel 50% della merce, nodi parzialmente aderenti fino a dimensione max. 10% della larghezza della tavola +30 mm. L: dimensione max. 25% della larghezza della tavola. Nodi parzialmente aderenti, contornati da anello e morti, grandezza max. 20% della larghezza della tavola profilata. Nodi a spillo neri di diametro massimo pari a 5 mm (anche a gruppi).</p> <p>⊗ non ammessi Nodi cadenti e sciolti; nel 15% della merce possono essere rettificati con un tassello dello stesso tipo di legno (ottenuto da un nodo). È ammesso un tassello per ogni metro lineare, la distribuzione lungo la tavola non è regolamentata.</p>	<p>✓ ammessi Nodi aderenti sani, nodi parzialmente aderenti, nodi contornati da anello, nodi a baffo e nodi morti (non aderenti), dimensione max. 10% della larghezza della tavola o tavola profilata +50 mm.</p> <p>⊗ non ammessi Nodi cadenti e sciolti i quali possono essere tuttavia rettificati con un tassello dello stesso tipo di legno (ottenuto da un nodo).</p>
Punti di rottura (punti danneggiati in fase di lavorazione)	
<p>✓ ammessi Nel 15% della merce, nella misura in cui non viene pregiudicata la capacità coprente di due tavole profilate. La dimensione dei punti danneggiati ai nodi di spigolo è trattata alla stregua dei nodi. AR/AB: diametro massimo pari a 10 mm P/L/D: diametro massimo pari a 15 mm</p>	<p>✓ ammessi La dimensione massima dei punti danneggiati può essere pari al 40% max. della superficie del nodo. Ai nodi a spigolo non deve essere pregiudicata la capacità coprente di due tavole profilate.</p>
Legno di compressione (canastro)	
<p>✓ ammessi Nel 15% della merce, purché non pregiudichi l'aspetto generale.</p>	<p>✓ ammessi</p>
Deformazione	
<p>✓ ammessi Tavole con curvatura e distorsione, purché sia garantita la posa a regola d'arte.</p>	<p>✓ ammessi Tavole con curvatura e distorsione, purché sia garantita la posa a regola d'arte.</p>
Tasche di resina (continuazione)	
<p>✓ ammessi Nel 15% della merce, tasche di dimensione massima pari a 5 mm x 50 mm o di superficie pari a 250 mm². È ammessa una tasca per ogni metro lineare, la distribuzione lungo la tavola non è regolamentata. Le seguenti dimensioni delle tasche sono trascurabili: AR/AB: 2 mm x 20 mm P/L/D: 3 mm x 30 mm</p>	<p>✓ ammessi Tasche di dimensione massima pari a 10 mm x 100 mm o di pari superficie espressa mm². Sono ammesse fino a 3 tasche per metro lineare; la distribuzione lungo la tavola non è regolamentata. Le tasche di dimensione inferiore a 3 mm x 30 mm sono trascurabili.</p>
Fenditure	
<p>✓ ammessi Nel 15% della merce, fenditure a capillari non passanti sulla faccia a vista. Fenditure passanti di testa di lunghezza non superiore a 30 mm. Fenditure passanti di testa non superiori alla larghezza della tavola: AR/AB/P/D: max. 20% della merce L/: max. 40% della merce</p> <p>⊗ non ammessi Cipollature</p>	<p>✓ ammessi Fenditure non passanti sulla faccia a vista. Fenditure passanti di testa di lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza del pezzo.</p> <p>⊗ non ammessi Cipollature</p>

§15 Caratteristiche per la classificazione di merci piallate per l'uso in interni (pareti/soffitti/pavimenti)

(1) Le caratteristiche per la classificazione sono applicabili per i seguenti tipi di legni di conifere: abete rosso, abete bianco, pino, larice, douglasia, abbreviati come segue:

AR.....Abete rosso
AB.....Abete bianco
P.....Pino
L.....Larice
D.....Douglasia

(2) Per le merci piallate in legno di latifoglie vengono applicate per analogia le seguenti norme:
 EN 14951
 EN 13629

(3) Provenienza: europea, siberiana, nordica

Aprile, 2016

pagina 3/3

VEH A	VEH B
Cilindro midollare	
<p>✓ ammessi AR/AB: nel 15% della merce, sulla faccia a vista, fino a un massimo pari al 15% della lunghezza della tavola e fino a 4 mm di larghezza. P/D: nel 25% della merce, sulla faccia a vista, fino a un massimo pari al 30% della lunghezza della tavola e fino a 5 mm di larghezza. L: nel 15% della merce, sulla faccia a vista, fino a un massimo pari al 30% della lunghezza della tavola e fino a 5 mm di larghezza.</p>	<p>✓ ammessi</p>
Colore	
<p>✓ ammessi Decolorazione sulla faccia non a vista. P/D: punti resinosi intorno ai nodi. L: leggere differenze di colorazione (es. macchie d'acqua).</p> <p>⊘ non ammessi Decolorazione sulla faccia a vista. P/D: Altri punti resinosi sulla faccia a vista.</p>	<p>✓ ammessi Leggera decolorazione sulla faccia a vista (es. punti blu e rossi). Decolorazione sulla faccia non a vista. P/D: tavole resinose L: ammesse leggere differenze di colore dovute a macchie d'acqua.</p>
Infestazioni da funghi	
<p>⊘ non ammessi Per le eccezioni vedi Colore.</p>	<p>✓ ammessi Rosatura intensa, per le eccezioni vedi Colore.</p> <p>⊘ non ammessi Altri tipi di infestazioni da funghi; per le eccezioni vedi Colore.</p>
Infestazioni da insetti	
<p>⊘ non ammessi</p>	<p>⊘ non ammessi</p>
Smussi	
<p>✓ ammessi Sulla faccia non a vista, purché scanalatura e linguetta non siano pregiudicate.</p>	<p>✓ ammessi Sulla faccia non a vista, purché scanalatura e linguetta non ne siano pregiudicate per i 3/4 della lunghezza complessiva.</p>
Inclusioni di corteccia	
<p>✓ ammessi Nel 15% della merce, fino a un diametro massimo di 15 mm o pari superficie espressa in mm².</p>	<p>✓ ammessi Delle dimensioni di un nodo o pari superficie espressa in mm².</p>
Splint	
<p>✓ ammessi Nel 15% della merce, fino al 20% della faccia a vista.</p>	<p>✓ ammessi</p>

Ordina ora a www.veuh.org come E-paper:



VEH Direttive qualitative per merci piallate
 Settima edizione, 2016